



**BOLETIM TÉCNICO**  
**ORTIQ**

**BT-27-01**

**27/09/2013 Pág. 1-2**

**1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

*Ortiq é uma cola para flocagem a base d'água.*

**2. COMPOSIÇÃO**

*Resina acrílica composta de monômero de estireno.*

*Acabamento: filme duro*

**3. APLICAÇÃO**

*Para uma flocagem uniforme e rápida sugerimos que a cola seja aplicada pelo processo de silk screen; Também pode ser usado pincel de cerdas macias (cuidado para não deixar marcas do pincel, pois poderá transparecer após flocagem).*

*Indicado para flocagem em materiais sintéticos EVA, isopor, madeira, cartonados e etc.*

*Atenção: a flocagem deverá ser feita com adesivo ainda úmido.*

**4. PREPARO**

*Pode ser misturado com a cola Ortad para diversas aplicações. Caso necessite uma melhor adesão utilizar até 5% de Fixador incolor.*

*O substrato deve estar isento de impurezas que prejudiquem a fixação, como oleosidade.*

*Aplicações em materiais plásticos limpar as peças com primer halogenante.*

*Secagem: Em estufa no tempo de 5 minutos a temperatura de 140°C-150°C observando a resistência do material flocado pode ser seco ao ar natural.*

*Ortiq pode ser pigmentada de acordo com a cor do floco.*

*Pot Life: 6 a 8 horas.*

**5. ARMAZENAMENTO**

*Pode ser armazenado por seis meses desde que se mantenha em sua embalagem original, hermeticamente fechada a uma temperatura de 20 – 25°C.*

**6. PROPRIEDADES**

*Média resistência a abrasão na lavagem em seco e úmido.*

*Isento de solventes.*

*Excelente compatibilidade com pigmentos.*



**BOLETIM TÉCNICO**  
**ORTIQ**

**BT-27-01**

**27/09/2013 Pág. 2-2**

**7. APRESENTAÇÃO / UNIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO**

Comercializados em embalagens plásticas de 1 kg ou em barricas de 5 kg; 20 kg;

**8. SEGURANÇA**

Como qualquer produto químico, recomendamos a utilização de equipamentos de segurança convencionais.

**ATENÇÃO:** *Tem por objetivo o presente boletim técnico informar o atual estágio de desenvolvimento do produto. Provas e ensaios cuidadosos de entrada deverão ser realizados pelo usuário, em função de fatores alheios e principalmente quando da utilização conjunta de matérias-primas de terceiros. As recomendações acima não liberam o usuário da responsabilidade da verificação de eventuais lesões dos direitos de terceiros que, quando ocorrem, tomar as devidas providências. Reservamo-nos do direito de efetuar alterações de características e de códigos, seja por processo técnico ou por outro desenvolvimento em sua fabricação, sendo tais modificações comunicadas ao mercado. Para maiores informações consulte nosso departamento técnico.*

**\*Maiores informações consultar FISPQ do produto.**

Técnica Responsável  
CRQ n° 04462575