



BOLETIM TÉCNICO ORTIX

BT-28-01

27/09/2013 Pág. 1-2

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ortix pode ser aplicada diretamente pelo processo de Silk-Screen ou pincel de cerdas macias.

2. COMPOSIÇÃO

Emulsão a base de copolímero acrílico com solventes.

3. APLICAÇÃO

Indicado para flocagem em materiais plásticos Laminados sintéticos de PVC,EVA.

4. PROPRIEDADES

Elevado nível de solidez à abrasão e lavagem em seco e úmido.

Excelente compatibilidade com pigmentos.

5. PREPARO

Indica-se para aplicação pincel de cerdas macias ou aplicação direta em matrizes serigráficas.

Secagem: Em estufa no tempo de 5 minutos a temperatura de 140°C a 150°C observando a resistência do material flocado pode ser seco ao ar natural.

O substrato deve estar isento de impurezas que prejudiquem a fixação, como oleosidade.

Para uma melhor fixação, recomendamos a adição de 4 a 5% de fixador para Flocos Nylon.

Nota: É necessário um prévio teste devido os diversos tipos de materiais plásticos utilizados.

Ortix-100 pode ser pigmentada de acordo com a cor do floco.

**Testes de Lavagem após 72 horas.*

6. ARMAZENAMENTO

Pode ser armazenado por seis meses desde que se mantenha em sua embalagem original, hermeticamente fechada a uma temperatura de 20 a 25°C.


7. APRESENTAÇÃO / UNIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO

Comercializados em embalagens plásticas de 1 kg ou em barricas de 5 kg 10 kg; 20 kg;

8. SEGURANÇA

Como qualquer produto químico, recomendamos a utilização de equipamentos de segurança convencionais.

**Maiores informações consultar FISPQ do produto.*

	BOLETIM TÉCNICO ORTIX	BT-28-01
		27/09/2013 Pág. 2-2

ATENÇÃO: *Tem por objetivo o presente boletim técnico informar o atual estágio de desenvolvimento do produto. Provas e ensaios cuidadosos de entrada deverão ser realizados pelo usuário, em função de fatores alheios e principalmente quando da utilização conjunta de matérias-primas de terceiros. As recomendações acima não liberam o usuário da responsabilidade da verificação de eventuais lesões dos direitos de terceiros que, quando ocorrem, tomar as devidas providências. Reservamo-nos do direito de efetuar alterações de características e de códigos, seja por processo técnico ou por outro desenvolvimento em sua fabricação, sendo tais modificações comunicadas ao mercado. Para maiores informações consulte nosso departamento técnico.*

Técnica Responsável
CRQ nº 04462575